



SCHEDA TECNICA

17 MY

Codice prodotto: AR2250017TR -- Tipo: rigenerato POWER 50% -- Spessore: 17 MY

CARATTERISTICHE	VALORI	UNITA' DI MISURA	METODO
Densità	0.916-0919	G/cm ³	ASTM-D 1505
Resistenza all'impatto (dart test)	140	g	ASTM-D 1709
Carico di rottura	↓ MD 30	N/mm ²	ASTM-D 882B
	→ TD 18		
Allungamento di rottura	↓ MD 390	%	ASTM-D 882B
	→ TD 510		
Potere collante (cling)	125	G	BI&ESSE
Prestiro garantito	160	%	BI&ESSE
Prestiro massimo	170	%	BI&ESSE

Tutti i film BB PACKAGING sono atossici e riciclabili al 100%

I valori riportati sono il risultato di prove standardizzate effettuate nei nostri laboratori. Sono forniti a titolo indicativo atti a facilitare la scelta e l'impiego per ogni settore di possibile utilizzo e non costituiscono quindi garanzia.

