



SCHEMA TECNICA 20 MY

Codice prodotto: AR2250020TR -- Tipo rigenerato: POWER 50% -- Spessore: 20 MY

CARATTERISTICHE	VALORI	UNITA' DI MISURA	METODO
Densità	0.916-0.919	g/cm ³	ASTM-D 1505
Resistenza all'impatto (dart test)	170	g	ASTM-D 1709
Carico di rottura	30 20	N/mm ²	ASTM-D 882B
Allungamento di rottura	420 520	%	ASTM-D 882B
Potere collante (cling)	125	g	BI&ESSE
Prestiro garantito	180	%	BI&ESSE
Prestiro massimo	200	%	BI&ESSE

Tutti i film BB PACKAGING sono atossici e riciclabili al 100%

I valori riportati sono il risultato di prove standardizzate effettuate nei nostri laboratori.

Sono forniti a titolo indicativo atti a facilitare la scelta e l'impiego per ogni settore di possibile utilizzo e non costituiscono quindi garanzia.

BB packaging S.r.l - Via Novella 1 – 42025 Cavriago (RE) - Tel 0522.937575
P.Iva/Cod.Fisc. 02842170355 pec bapackaging@legalmail.it

